

RAVNE	W.Nr.	DIN	SAE - AISI	Smerna kemijska sestava (%)					Trdota HRC
				C	Cr	Mo	V	Ni	
OHV3	1.2304	85CrMo7		0,85	1,70				≤67.5
OHV4	1.2327	86CrMoV7		0,85	1,70	0,30	0,10		≤67.5
OHV5	1.2375	83CrMoV9		0,88	2,10	0,25	0,10		≤67.5
OTV				0,70	3,00	0,50	0,10		≤66
OTV1				0,80	3,00	0,50	0,10		≤66
OTV1B				0,80	5,00	0,50	0,10		≤66
OTVN				0,70	3,10	0,32	0,10	0,70	≤66
VCMO140	1.7225	42CrMo4	4140-	0,40	1,10	0,20			≤60